

レベリング剤

溶剤型用レベリング剤

品名	主成分	主溶剤	不揮発分 %	特徴	標準添加量 %	TXフリー ※1	PRTR法対象外
BYKETOL®-OK	高沸点芳香族、ケトン、エステル	高沸点芳香族ケトン、エステル	<1	ノンシリコン系強力レベリング剤。ワキ、ピンホール、ハジキ防止および泡抜けにも著効。リコート性良好。	2.0-7.0	-	-

※1 製品の配合上はトルエン・キシレンを含んでおりません。

水系用ワキ防止、レベリング剤

品名	主成分	主溶剤	不揮発分 %	特徴	標準添加量 %	TXフリー ※1	PRTR法対象外
BYKETOL®-AQ	表面活性低分子量ポリマー	メキシプロパノール(8%)	4	焼付塗料のワキ防止に著効。レベリング性、消泡性を向上する。有効成分100%。HAPS・APEOフリー。	0.3-3.0	○	○
BYKETOL®-WS	表面活性低分子量ポリマー	ブチルセロソルブ(8%)	4	焼付塗料のワキ防止に著効。レベリング性、消泡性を向上する。有効成分100%。	0.3-3.0	○	-

※1 製品の配合上はトルエン・キシレンを含んでおりません。

乾き防止剤

水系用乾き防止剤

品名	主成分	主溶剤	不揮発分 %	特徴	標準添加量 %	TXフリー ※1	PRTR法対象外
BYKETOL®-PC	変性ユリア	水	90	水系顔料ペースト及び水系塗料の乾き防止に効果がある。	3.0-10	○	○

※1 製品の配合上はトルエン・キシレンを含んでおりません。